

Anvendelse

Beslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider.

Materiale og korrosionsbeskyttelse

Beslagenes stål kvalitet: S250GD eller S235JR.

De fleste beslag er produceret i galvaniseret stålplade med en zinklagtykkelse på typisk 20 µm, hvilket kan anvendes i tørt miljø. TORV er varmgalvaniserede med en zinklagtykkelse på typisk 55 µm, og GARDIN er fremstillet af elforzinket båndstål og kan derfor anvendes i korrosivt miljø.

Forbindelsesmidler

- CNA4,0xℓ kamsøm
- CSA5,0xℓ beslagskrue
- SBS8,0xℓ betonbeslagskrue

Udsømning

Medmindre andet er angivet ved det specifikke beslag, skal der søm/skrue i alle huller = fuld udsømning.