Technical Sheet

ARA4

Kamsøm, rustfri syrefast A4

Anvendes til at samle trædele i tilfælde hvor der ønskes høje udtræksevner. Grundet sømmets A4 overflade kan det bl.a. anvendes i diverse udendørs trækonstruktioner i trykimpregneret træ samt ædle træsorter som eg, lærk og cedertræ.





Features

Egenskaber

- Rustfrit syrefast stål A4
- Linsehoved
- Forkammet skaft

Applications


Anvendelse


- Træ på træ hvor der kræves høj udtræksstyrke

Technical Sheet

ARA4
Kamsøm, rustfri syrefast A4

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Dimensioner												
	Best. nr.	Andre				Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	Stk. pr. blister	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	l_p[mm]
ARA42.3X50	74225	1950554	500	-	0.002	2.3	50	5.5	23.8	1.4	37	2.9
ARA42.3X50 Blister	78259	-	-	20.0	-	2.3	50	5.5	23.8	1.4	37	2.9
ARA42.5X60	74226	1950555	250	-	0.002	2.5	60	5.7	25.5	1.3	42	3.4
ARA43.1X75	74227	1950556	250	-	0.005	3.1	75	7.5	44.2	1.8	46	4.3

* ikke CE-mærket

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Nail characteristic parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - My,k[Nm]	Karakteristisk udtrænings parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
ARA42.3X50	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.3X50 Blister	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.5X60	2257	6	27.2	3.5
ARA43.1X75	4409	7.1	-	5.7

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14